



Техническая памятка

One-Step Масляная пропитка - № для заказа: 234

Не содержит растворителей, для обработки декоративных деревянных поверхностей в помещениях

Область применения Для декоративных, неинтенсивно используемых поверхностей в помещениях: гардеробы, полки или комнатная мебель. За один проход выполняется обработка маслом и воском. Превосходные полирующие и восстанавливающие свойства

Не подходит для интенсивно эксплуатируемых поверхностей, таких как кухонные столешницы, а также лестницы и полы.

Характеристики Масляно-восковая смесь, не содержит растворителей, кобальта, обладает высокими пропитывающими и формирующими слой свойствами. Эластичная, антистатичная. Стойкость к действию слюны и пота соответствует DIN 53 160.

Компоненты Льняное масло, эфиры льняного полимеризованного масла и природных смол, эфиры природных смол, сафлоровое масло, пчелиный воск, микрокристаллический воск, карнаубский воск, диоксид титана и не содержащие свинец и кобальт сиккативы.

Директива ЕС по ЛОС (2004/42/ЕС): содержание летучих органических соединений данного продукта не более 1 г/л. Предельное значение ЕС – 400 г/л (категория «е» с 2010 года).

Цвет жёлтый, молочный

Обработка Основание должно быть сухим (влажность древесины не более 14 %), твёрдым, способным впитывать жидкость, чистым, обезжиренным и очищенным от пыли. Перед применением хорошо взболтать или размешать. Холодное нанесение с помощью распылителя Festool SURFIX или альтернативного аппликатора при температуре воздуха в помещении выше 15 °C.

После 15 минут воздействия обработайте зелёным шлифовальным войлоком Festool и снимите излишки безворсовой салфеткой/тканью.

В зависимости от предъявляемых требований, после промежуточного шлифования (например, зернистостью 240) нанесите следующие слои пропитки и отполируйте белым шлифовальным войлоком Festool.

Применение Предварительно определите количество наносимого материала путём пробного нанесения. Опытные данные: 20–40 г/м² в зависимости от впитывающей способности древесины.

Продолжительность сушки при нормальных условиях При 23 °C и относительной влажности 50 %: сушка после полировки, полировка спустя 1–24 часа.

Указания и советы по безопасности Рабочие материалы, пропитанные свежей масляной пропиткой, например, обтирочные тряпки, губки, комки шлифовальной пыли и т. п. следует содержать в металлическом контейнере или в воде без доступа воздуха или высушить в расправленном виде, предварительно окунув в воду. Затем утилизировать, в противном случае существует **опасность самовозгорания**, вследствие содержания растительного масла. Сам по себе продукт не является самовозгорающим.

S2: Храните в недоступном для детей месте.

Хранение Хранить в прохладном и сухом месте. Срок годности в закрытой заводской таре не менее 5 лет. Вскрытую тару плотно закрыть, остатки перелить в мелкую тару.

GISCODE Ц 10

Код отходов ЕАК/EWC 08 01 12

Утилизация

Согласно установленным региональным правилами. Засохшие остатки продукта можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Информация относится к современному уровню знаний, но не гарантирует свойства продукта и не является основанием для договорных правоотношений. С выходом этой памятки теряют силу все предыдущие издания

Архангельск (8182)63-90-72 Екатеринбург (343)384-55-89 Краснодар (861)203-40-90
Астана +7(7172)727-132 Иваново (4932)77-34-06 Красноярск (391)204-63-61
Белгород (4722)40-23-64 Ижевск (3412)26-03-58 Курск (4712)77-13-04
Брянск (4832)59-03-52 Казань (843)206-01-48 Липецк (4742)52-20-81
Владивосток (423)249-28-31 Калининград (4012)72-03-81 Магнитогорск (3519)55-03-13
Волгоград (844)278-03-48 Калуга (4842)92-23-67 Москва (495)268-04-70
Вологда (8172)26-41-59 Кемерово (3842)65-04-62 Мурманск (8152)59-64-93
Воронеж (473)204-51-73 Киров (8332)68-02-04 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Рязань (4912)46-61-64
Новокузнецк (3843)20-46-81 Самара (846)206-03-16
Новосибирск (383)227-86-73 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Орел (4862)44-53-42 Саратов (845)249-38-78
Оренбург (3532)37-68-04 Смоленск (4812)29-41-54
Пенза (8412)22-31-16 Сочи (862)225-72-31
Пермь (342)205-81-47 Ставрополь (8652)20-65-13
Ростов на Дону (863)308-18-15 Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fts@nt-rt.ru || www.festool.nt-rt.ru